

**Аминопластовая
Клеевая система
1249/2579**

Область применения

Производство деревянных несущих конструкций, шиповое сращивания, производство щитовых блоков

Соответствие стандартам

Соответствует требованиям ГОСТ 20850, имеет сертификат соответствия МРА EN 302 части 1-4, EN 386 и DIN 68141, DIN 1052

Соотношения

100:20-100, адгезив: отвердитель

Нанесение компонентов

Раздельное, с помощью установки

Время прессования

От 65 минут в зависимости от расхода и соотношения клей/отвердитель

Расход

170 - 450 г/м²

Срок годности

4 месяца при 15°C