

Клей "ММФ" 1249/2579
Меломиномочевинно-формальдегидная
Клеевая система

Область применения

Производство деревянных несущих конструкций, шиповое сращивания, производство щитовых блоков

Соответствие стандартам

EN 302 части 1-4, EN 386 и DIN 68141, DIN 1052

Соотношения

100:20-100, адгезив: отвердитель

Время сборки

До 2 часов в зависимости от расхода и соотношения
клей/отвердитель

Время прессования

От 65 минут в зависимости от расхода и соотношения
клей/отвердитель

Жизнеспособность

До 40 минут в зависимости от температуры и
соотношения клей/отвердитель

Расход

170 - 450 г/м²

Срок годности

4 месяца при 15°C