

Клей 1952-1999

Полимерная эмульсия с
изоцианатным отвердителем

Область применения

Клеёный брус, паркет, оконный брус

Соответствие стандартам

JAIA-010920 F****

Соотношения

100:15, адгезив: отвердитель

Время сборки

до 15 минут

Время прессования

От 20 минут

Жизнеспособность

До 90 минут

Расход

150 – 250 г/м²

Срок годности

Клей - 9 месяцев, отвердитель - 12 месяцев при 20°C