

## Клей 1973-1943

Полимерная эмульсия с  
изоцианатным отвердителем

Область применения

Клеёный брус, окна, склеивание древесины с  
алюминием, деревянные изделия подверженные

Соответствие стандартам

EN 204 D4, JAS 235, WATT 91, JIS K6806,

Соотношения

100:10-15, адгезив: отвердитель

Время сборки

15 минут

Время прессования

25 - 40 минут

Жизнеспособность

20 - 45 минут

Расход

150 – 250 г/м<sup>2</sup>

Срок годности

Клей - 9 месяцев, отвердитель - 12 месяцев при 20°C