

Клей 1989-1943

Полимерная эмульсия с
изоцианатным отвердителем

Область применения

Клеёный брус, окна, зубчатое сращивание

Соответствие стандартам

Одобен Институтом NTI, Осло, Норвегия, на соответствие требованиям JIS K6806, класс 1, качество 1 и клеи для условий эксплуатации С в JAS MAFF 1152. Одобен Институтом оконной техники (IFT), Германия на соответствие EN 204, класс D4 и WATT91

Соотношения

100:15, адгезив: отвердитель

Время сборки

до 15 минут

Время прессования

20 - 30 минут

Жизнеспособность

до 60 минут

Расход

150 – 250 г/м²

Срок годности

12 месяцев при 20°C