

Клей 2010

Однокомпонентная
полиуретановая система

Область применения

Клеёный брус, клеёная балка

Соответствие стандартам

EN302 1-4 части, EN 15416 2-3 части, EN15425:2008,
EN14080, DIN 1052

Время сборки

до 15 минут, при 20°C / отн.вл. 65%

Время прессования

30 минут, EN 302-6 65 минут при 20°C

Расход

140 – 250 гр/м², для клееных балок - 160 - 250 гр/м²

Срок годности

9 месяцев