



**BOCHEM**



## **BONIDUR CNT -124 2k**

### **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Клей **BONIDUR CNT-124 2k** это готовый к употреблению двухкомпонентный клей, на основе водной дисперсии полихлоропренового каучука с добавкой модификаторов.

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Клей **BONIDUR CNT-124 2k** предназначен для применения в мебельном производстве, для склеивания обивочных ват между собой и с древесиной, древесноволокнистой и древесностружечной плитой, картоном и похожими материалами. Данный продукт используется вместе с Активатором для клея CNT 124-2k в соотношении с 10:1 до 8:2

### **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Перед применением клей следует тщательно перемешать. Клей и склеиваемые материалы привести к комнатной температуре. Клей накладывать двухсторонним пистолетом-распылителем диаметром сопла в  $\varnothing$  1,5-2,0 мм и при давлении 0,1 - 0,2 МПа. Время выдержки при двухстороннем наложении клея: 1–25 минут. После соединения склеиваемые материалы плотно прижимать. Полная прочность достигается через 24 часа с момента склеивания.

### **ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛЕЯ И КЛЕЕВЫХ ШВОВ**

Параметр	Единица	Требования
Цвет		Натуральный белый или синий
Вязкость по Brookfield #02/50rpm, 20°C	mPa.s	40,0 ±15,0
Содержание сухого остатка, мин.	%	45,0
pH		10÷12
Термостойкость шва после отверждения	°C	90

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ** - Смотри паспорт опасного вещества.

### **ХРАНЕНИЕ**

Клей хранить в плотно закрытой упаковке, при температуре 5-30°C. После замерзания клей теряет свои свойства.

**УПАКОВКА:** пластмассовые ведро по 15 кг.

**СРОК ГАРАНТИИ:** 5 месяцев со дня изготовления.