



BOCHEM



BONIKOL T-6060

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Клей **BONIKOL T-6060** это клей на основе синтетических каучуков с добавкой модификаторов в смеси с органическим растворителем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей **BONIKOL T-6060** предназначен для применения в мебельном производстве, для склеивания обивочных ват между собой и с древесиной, древесноволокнистой и древесностружечной плитой, картоном и похожими материалами.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением клей следует тщательно перемешать. Клей и склеиваемые материалы привести к комнатной температуре. Клей накладывать двухсторонне пистолетом-распылителем диаметром сопла в \varnothing 1,5-2,0 мм и при давлении 0,1 - 0,2 МПа. Время выдержки при двухстороннем наложении клея: 1–25 минут. После соединения склеиваемые материалы плотно прижимать. Полная прочность достигается через 24 часа с момента склеивания.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛЕЯ И КЛЕЕВЫХ ШВОВ

Параметр	Единица	Требования
Цвет		Натуральный или красный
Вязкость по Brookfield #02/50rpm, 20°C	mPa.s	1000 ±2300
Содержание сухого остатка, мин.	%	60,0
pH		
Термостойкость шва после отверждения	°C	60

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ - Смотри паспорт опасного вещества.

ХРАНЕНИЕ

Клей хранить в плотно закрытой упаковке, при температуре 5-30°C. После замерзания клей теряет свои свойства.

УПАКОВКА: металлические ведра по 15 кг.

СРОК ГАРАНТИИ: 12 месяцев со дня изготовления.