



**BOCHEM**



## **BONIKOL T-701**

### **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Клей **BONIKOL T-701** это клей на основе синтетических каучуков с добавкой модификаторов в смеси с органическим растворителем.

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Клей **BONIKOL T-701** предназначен для применения в мебельном производстве, для склеивания обивочных ват между собой и с древесиной, древесноволокнистой и древесностружечной плитой, картоном и похожими материалами.

### **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Перед применением клей следует тщательно перемешать. Клей и склеиваемые материалы привести к комнатной температуре. Клей накладывать двухсторонне пистолетом-распылителем диаметром сопла в  $\varnothing$  1,5-2,0 мм и при давлении 0,1 - 0,2 МПа. Время выдержки при двухстороннем наложении клея: 1–25 минут. После соединения склеиваемые материалы плотно прижимать. Полная прочность достигается через 24 часа с момента склеивания.

### **ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛЕЯ И КЛЕЕВЫХ ШВОВ**

Параметр	Единица	Требования
Цвет		Натуральный или красный
Вязкость по Brookfield #02/50rpm, 20°C	mPa.s	185,0 ±25
Содержание сухого остатка, мин.	%	40,0
pH		
Термостойкость шва после отверждения	°C	50

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ** - Смотри паспорт опасного вещества.

### **ХРАНЕНИЕ**

Клей хранить в плотно закрытой упаковке, при температуре 5-30°C. После замерзания клей теряет свои свойства.

**УПАКОВКА:** металлические ведра по 15 кг.

**СРОК ГАРАНТИИ:** 12 месяцев со дня изготовления.