



BOCHEM



BONIPUR D105

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Клей **BONIPUR D105** это водоустойчивый, однокомпонентный, полиуретановый клей. Является полиуретановым преполимером, не содержащим растворителей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей **BONIPUR D105** предназначен для склеивания древесины с древесиной, древесины с материалами похожими на древесину с клеевыми швами часто подвергаемыми атмосферным условиям и влиянию воды. Служит для склеивания разных родов корпусов, окон, дверей, лестниц, садовой мебели и других.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением клей следует тщательно перемешать. Клей и склеиваемые материалы привести к комнатной температуре. Клей накладывать двухсторонне пистолетом-распылителем диаметром сопла в \varnothing 1,5-2,0 мм и при давлении 0,1 - 0,2 МПа. Время выдержки при двухстороннем наложении клея: 1–25 минут. После соединения склеиваемые материалы плотно прижимать. Полная прочность достигается через 24 часа с момента склеивания.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛЕЯ И КЛЕЕВЫХ ШВОВ

Параметр	Единица	Требования
Цвет		Коричневый
Удельный вес	Гр.см.кв	1,1-1,2
Вязкость по Brookfield #02/50rpm,20°C	mPa.s	8000 ±500

Технические данные

Отн.влажность воздуха	60-70%
Температура воздуха	18-25°C
Влажность древесины	Max 25%
Время открытой выдержки	60÷150min
Время полного затвердения	24 h
Расход	100-700 g/m ²
Давление прессования	0.1-0.5N/mm ²
Время прессования	3h÷5 h

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ - Смотри паспорт опасного вещества.

ХРАНЕНИЕ

Клей хранить в плотно закрытой упаковке, при температуре 5-30°C. После замерзания клей теряет свои свойства.

УПАКОВКА: пластмассовые бутылки по 1 кг.

СРОК ГАРАНТИИ: 6 месяцев со дня изготовления.