



BOCHEM



BONIPUR D 13

Полиуретановый клей

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Клей **BONIPUR D13** это водостойкий, однокомпонентный полиуретановый клей отверждаемый влагой из воздуха. Водостойкость клеевого шва соответствует стандарту PN EN 204 класс D4. Клей Bonidur D13 является полиуретановым преполимером не содержащим растворителей. Его характеризует отличная адгезия к склеиваемым поверхностям.

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей **BONIDUR D13** предназначен для склеивания древесины с древесиной, древесины с материалами похожими на древесину с клеевыми швами часто подвергаемыми атмосферным воздействиям и влиянию воды.

BONIPUR D13 рекомендован для склеивания влажной древесины, а так же для склеивания древесных элементов с различными стяжками, в том числе к бетону, металлу, натуральному и искусственному камню.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛЕЯ

Параметр	Единица	Требования
Цвет		коричневый
Удельный вес	гр..см.кв.	1,1– 1,2
Вязкость по Brookfield ,при 25°C	mPa.s	7500 ±500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Отн.влажность воздуха	60-70%
Температура воздуха	18-25 °C
Влажность древесины	Max 25%
Время открытой выдержки	10-25мин
Время полного затвердевания	24 часа
Расход	100-700 гр.кв.м
Давление прессования	0.1-0.5 Нмм.кв.
Время прессования	45 мин.- 1 часа

Внимание: клей характеризуется расширяющими свойствами, после контакта с влагой клей пенится и увеличивает свой объем.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ - Смотри паспорт опасного вещества.

ХРАНЕНИЕ

Клей хранить в плотно закрытой упаковке. Не боится замерзания.

УПАКОВКА: пластиковая бутылка 1кг, бочка 200кг, контейнер 1000кг.

СРОК ГАРАНТИИ: 6 месяцев со дня изготовления
