



**BOCHEM**



## BONIPUR D35

### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Клей **BONIPUR D35** это водоустойчивый, однокомпонентный, полиуретановый клей. Является полиуретановым преполимером, не содержащим растворителей.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Клей **BONIPUR D35** предназначен для склеивания древесины с древесиной, древесины с материалами похожими на древесину с kleевыми швами часто подвергаемыми атмосферным условиям и влиянию среды. Служит для склеивания разных родов корпусов, окон, дверей, лестниц, садовой мебели и других.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением клей следует тщательно перемешать. Клей и склеиваемые материалы привести к комнатной температуре. Клей накладывать двухсторонне пистолетом-распылителем диаметром сопла в Ø 1,5-2,0 мм и при давлении 0,1 - 0,2 МПа. Время выдержки при двухстороннем накладывании kleя: 1-25 минут. После соединения склеиваемые материалы плотно прижимать. Полная прочность достигается через 24 часа с момента склеивания.

### ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛЕЯ И КЛЕЕВЫХ ШВОВ

Параметр	Единица	Требования
<b>Цвет</b>		<b>Коричневый</b>
<b>Удельный вес</b>	<b>Гр.см.кв</b>	<b>1.1-1.2</b>
<b>Вязкость по Brookfield #02/50rpm,20°C</b>	<b>mPa.s</b>	<b>8000 ±500</b>

### Технические данные

<b>Отн.влажность воздуха</b>	<b>60-70%</b>
<b>Температура воздуха</b>	<b>18-25°C</b>
<b>Влажность древесины</b>	<b>Max 25%</b>
<b>Время открытой выдержки</b>	<b>25÷50min</b>
<b>Время полного затвердения</b>	<b>24 h</b>
<b>Расход</b>	<b>100-700 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Давление прессования</b>	<b>0.1-0.5N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Время прессования</b>	<b>1.15h÷1.45 h</b>

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ** - Смотри паспорт опасного вещества.

### ХРАНЕНИЕ

Клей хранить в плотно закрытой упаковке, при температуре 5-30°C. После замерзания клей теряет свои свойства.

**УПАКОВКА:** пластмассовые бутылки по 1 кг.

**СРОК ГАРАНТИИ:** 6 месяцев со дня изготовления.