

Клей "КФ" 1206
Карбамидоформальдегидная
система для горячего
пресования

Область применения

Двери, ламинирование цельной древесины,
мебельные щиты, напольное покрытие,
облицовка шпоном, профилированная фанера,
щиты с сотовым наполнением

Соответствие стандартам

BS 1204 MR

Соотношения

100:20, адгезив: отвердитель

Время пресования

От 45 минут в зависимости от расхода и
температуры

Жизнеспособность

4-15 часов

Расход

90 - 250 г/м²

Срок годности

до 4 месяцев