

Клей "КФ" 1229
Карбамидоформальдегидная
система для горячего
пресования

Область применения

Напольные покрытия,гнутоклееные детали,
склеивание массивной древесины по пласти,
кромке, двери,облицовывание шпоном,
рамочные конструкции

Соответствие стандартам

EN 12765 класс C3

Соотношения

100:20, адгезив: отвердитель

Время сборки

Открытое: 15 минут, закрытое: 60 минут

Время пресования

От 150 минут в зависимости от расхода и
температуры

Жизнеспособность

До 23 часов

Расход

90 - 250 г/м²

Срок годности

до 2,5 месяца