

## Клей "ПВА" 3030

эмульсия  
поливинилацетата

### Область применения

Приклеивание плит к рамочным конструкциям,  
склеивание по кромке массивной древесины, 2-х  
слойный паркет, сращивание на шип

### Соответствие стандартам

EN 204,D3

### Время сборки

Открытое: 5 минут, Закрытое: 10 минут/20°C (сосна-сосна,  
отн.влажн. 65%, 180 г/м<sup>2</sup>)

### Время прессования

30-45 минут (холодное пресование)

### Расход

150 - 250 г/м<sup>2</sup> (в зависимости от области применения)

### Срок годности

6 месяцев/20°C