

Клей "ПВА" 3039

эмульсия
поливинилацетата

Область применения

Склеивания ламелей, элементов
дверных или стенных конструкций. Пригоден для
использования на прессах с ВЧ-нагревом.

Соответствие стандартам

EN 204,D3

Время сборки

Открытое: 4 минут, Закрытое: 10 минут/20°C

Время прессования

4 мин при
20°C, 65% отн. влажности, 150 г/м².

Расход

60 - 200 г/м² (в зависимости от области применения)

Срок годности

6 месяцев/20°C