

Клей "ПВА" 3342
эмульсия
поливинилацетата

Область применения

Облицовывания шпоном, склеивание древесины по пласти, кромке (клееный щит), облицовывания пленками

Соответствие стандартам

EN 204,D2

Время сборки

Открытое: 8 минут, закрытое: 10 минут / 20°C

Время прессования

45 мин 120г/м², 90°C

Расход

90 - 250 г/м² (в зависимости от области применения)

Срок годности

12 месяцев/20°C