

Клей "ПВА" 3384

эмульсия

поливинилацетата

Область применения

Склеивание древесины по пласти, по кромке (щит), двери, окна, облицованный шпоном паркет

Соответствие стандартам

EN 204\205, D4 WATT 91

Время сборки

Открытое: 8 минут

Время прессования

30 - 45 минут

Расход

Одностороннее нанесение 60 - 200 г/м

Срок годности

6 месяцев/20°C