



Rakoll® PUS 3500

Применение	Термореактивный полиуретановый клей-расплав, применяемый для ламинации материалов на основе металла, древесины (в т.ч. ДСП/МДФ/фанера), полиуретана, ПВХ/ABS/PC и др.	
Свойства	Высокая начальная сила склеивания, длинное открытое время. Превосходная адгезия к различным пластикам. Хорошая эластичность клеевого шва и термостойкость после отверждения.	
Технические параметры	Цвет:	Желтоватый
	Плотность:	1,2 г/см ³
	Вязкость (по Брукфелду, шп. 29)	110 °C – около 25.000 мПа·с
	Температура нанесения	80 – 130 °C
	Способ нанесения	Вальцы, щелевая головка
	Очистка:	swift@clean 9003 red - плавитель swift@clean 9000 - вальцы
	Открытое время:	до 6 мин, в зависимости от материалов
	Расход клея:	от 40 до 100 г/м ² в зависимости от материалов и условий работы.
	Срок хранения	6 мес в вёдрах/бочках, 12 мес в картриджах
	Инструкция по применению	<p>Склеиваемые материалы должны быть чистые и сухие, не должны содержать пыль и жировые загрязнения. Материалы на полиолефиновой основе должны быть предварительно обработаны (коронным разрядом/плазмой или пламенем).</p> <p>Температурные режимы должны быть выставлены исходя из рекомендации поставщиков оборудования и различаться значениями на плит/шлангах/наносающем оборудовании. В большинстве случаев 140 °C – это максимальная температура при нормальном рабочем цикле, однако допускается кратковременное повышение до 160 °C.</p> <p>Конечное отверждение развивается за счёт реакции клея с атмосферной влагой и зависит по времени от толщины клеевого слоя, влажности помещения и субстратов, температуры. В среднем, при температуре 20 °C и относительной влажности 65% отверждение протекает в течение 3-4 дней.</p>
Дополнительно	Оборудование для плавления и нанесения клеевого материала должно быть герметично (защищено от влаги). При необходимости используйте систему обдува сухим воздухом (аргоном, азотом и т.п.).	
Упаковка	Герметично запаенные цилиндрические ёмкости по 2, 20 и 200 кг	

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.



H.B. Fuller

ВАЖНО! Информация, спецификации, процедуры и рекомендации, указанные в данном документе (в дальнейшем «информация»), основаны на нашем опыте, и мы считаем их достоверными. Компания не предоставляет никаких заявлений или гарантий, обеспечивающих точность и полноту информации, исключение потерь и убытков или достижение желаемых результатов благодаря данной информации. Определение пригодности использования товара в определенных целях является исключительной ответственностью покупателя. Испытания следует повторять в случае изменения материалов или условий испытаний. Работники, дистрибьюторы и посредники не имеют полномочий на изменение вышеописанных фактов или предоставление гарантии технических характеристик.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Заказывая/получая товар, вы соглашаетесь с **Общими положениями и условиями продажи** компании H.B. Fuller, действующими в вашем регионе. **Требуйте копию** в том случае, если Вы не получили текст упомянутых положений и условий. В тексте данных положений и условий содержатся пункты об отказе от ответственности по соответствующим гарантиям (в том числе, помимо всего прочего, заявление об отказе от гарантии на пригодность материала к использованию в определенных целях), а также об ограничении ответственности. Любые другие положения или условия считаются недействительными. В любом случае **общая совокупная ответственность** компании H.B. Fuller по претензии или претензиям, предъявляемым в отношении контракта за гражданское правонарушение (в том числе неосторожность), нарушение установленных законом обязанностей, введение в заблуждение, объективную ответственность и др., ограничивается заменой соответствующих товаров или возвратом суммы, затраченной на приобретение соответствующего товара. Компания H.B. Fuller не несет ответственности за потерю прибыли, потерю маржи, разрыв контракта, потерю бизнеса, репутации или любой другой косвенный ущерб, возникающий в связи или на основании поставки товара.

Данные положения и условия не исключают и не ограничивают ответственность компании H.B. Fuller за мошенничество и грубую небрежность, а также случаи летального исхода или получения травм, произошедшие по причине небрежности или нарушения обязательных условий.

H.B. Fuller Europe

info-europe@hbfuller.com

Contact us