



# СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

## 5010-004009

WN 900 – водоразбавляемая пропитка-концентрат для отделки изделий, эксплуатируемых в наружных условиях. Защищает древесину от плесени и грибков. Добавляется в воду в количестве 10-20 %.

Может наноситься окунанием, обливом, распылением, кистью и т.д. Последующая отделка может производиться ЛКМ на основе растворителя или водоразбавляемыми.

Для получения лучших результатов при использовании данного средства следует помнить, что:

- перед использованием грунт-пропитку необходимо хорошо перемешать.
- для мягких пород древесины: 90% вода, 10% концентрат.
- для твердых пород древесины: 80% вода, 20 % концентрат.
- пропитку следует наносить на сухую, очищенную от пыли древесину, влажность которой 10-14%.
- расход готового состава 120-140 г/ м<sup>2</sup>
- минимальная температура сушки +18 °С при относительной влажности воздуха 70%
- температура при транспортировке и хранении должна быть не ниже +5°С.

### Технические данные:

Артикул	Цвет	Тип	Вязкость при поставке DIN2/23° с.	Сухой остаток, %	Плотность, кг/л	Степень глянца	Огне-опасность
5010-004009	бесцветная	Водоразбавл. пропитка на основе акриловой дисперсии	ок. 12		1,01	-	Негорючий

### Нанесение:

Артикул	Отвердитель	Разбавитель	Рабочая вязкость, с./DIN2/ 23°С	Срок хранения
5010-004009	-	Вода		9 месяцев при 20°С

### Сушка:

Температура	20°С	50°С	80°С
Сухой	2-12 часов		

Время сушки зависит от влажности воздуха, воздухообмена и породы древесины.